



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
compositecoat@gmail.com
+375 29 588-83-82

Разработка и производство лакокрасочных материалов

Alma Multi-Steel

Алкидная грунт-эмаль

Описание

Алкидная грунт-эмаль, обеспечивающая **матовое** или **полуматовое** покрытие, с хорошей адгезией к основанию, эластичная, устойчива к воздействию атмосферных и механических факторов. Не требуется предварительное грунтование.

Выпускается в цветовой палитре RAL или согласно индивидуальным пожеланиям клиентов.

Рекомендации по применению

Для окрашивания:

1. Конструкций, эксплуатируемых в сфере морского, речного, городского и промышленного
2. Технологического оборудования, машин, механизмов
3. Горно-шахтного оборудования
4. Оборудования жилых помещений (санитарное оборудование, арматура и т.п.)
5. Балюстрад, оград, перил, декоративных стальных элементов
6. Техники различного назначения

Разбавитель*	8002	До 20%
	Толщина слоя сухого/мокрого слоя	52/80 (мкм)
	Количество слоев	1-2
	Сушка при 20 С (на ощупь)	30 мин

***Разбавитель:** Thinner 8002, сольвент, нефрас, уайт-спирит - до 20 % об. в зависимости от метода нанесения.



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 588-83-82

Разработка и производство лакокрасочных материалов

Способ применения

Грунт-эмаль тщательно перемешать (если на поверхности краски образуется пена ее следует устранить)

Чем лучше вычищена поверхность, тем более стойким будет покрытие.

Подготовка поверхности – чем лучше вычищена поверхность, тем более стойким будет покрытие.

Наивысшей химической и механической устойчивостью обладают покрытия, наносимые непосредственно на стальные поверхности, прошедшие пескоструйную обработку до степени

очистки Sa 2½ или Sa 3, т.е. сухая поверхность, очищенная от соли, жира и пыли. Поверхность должна быть свободной от масел, смазок, слабо прилегающей прокатной окалины, ржавчины,

краски и других веществ.

Метод нанесения

- Безвоздушное распыление: Ø0,38-0,48 мм; 10 - 17 мПа
- Кисть
- Пневмораспыление (после разбавления до вязкости ок. 40 с , вискозиметр ВЗ-246 Ø 4 мм)

Условия нанесения и отверждения покрытия

- температура поверхности выше точки росы минимум на 3°C (**избегать конденсации**)
- хорошая вентиляция.



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 588-83-82

Разработка и производство лакокрасочных материалов

Срок годности

12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке

Примечание

- ✓ Наносить наполнитель только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Соблюдать время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотнo закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

Правила безопасности и охраны труда

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания ООО «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.